


Mutina

Punto

by Ronan & Erwan Bouroullec



ES


Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje




Información general

| | |
|------------------|---|
| colección | Punto |
| diseño | Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 |
| producción | Industrial |
| materi al | Cuerpo prensado esmaltado. |
| espesor | Punto Down 13 mm – Punto Up 15 mm |
| tamaño | Punto Down: 5 pcs 31,5-4-1,3 cm (12''- 1,6''- 0,5'') malla: 21,1-31,5 cm (8''- 12'') Punto Up: 5 pcs 31,5-4-1,5 cm (12''- 1,6''- 0,5'') malla: 21,1-31,5 cm (8''- 12'') |
| especificaciones | – 2 formas: up y down – 5 colores mate: white, grey, red, blue, green – 3 colores brillantes: blanc, gris, rose – 2 colores brillantes con esmalte craquelé: vert y brun |
| uso | Revestimiento - interior. |
| primes | Best of Year 2022 |
| normativa | BIII UNI EN 14411 GL |
| patentes | Registered design n° 009069826 – 001/0008 – date of registration: 27/06/2022 |

PUNTO UP



PUNTO DOWN



Consejos de colocación y mantenimiento


| | |
|--|---|
| uso | Revestimiento - interior |
| consejos de colocación | Colocar sobre paredes perfectamente planas y secas. |
| adhesivo recomendado | Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA para facilitar la aplicación de las piezas/hojas. |
| junta recomendada | Colocar las mallas respetando el mismo espacio de junta existente entre las piezas. |
| junta recomendadas | LECHADA DE CEMENTO: Rellenar a cada vez 0,5 m2 y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo. LECHADA EPOXI: Rellenar a cada vez 0,5 m2 y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo. No utilizar para Punto Vert y Punto Brun. |
| consejos para la limpieza de fin de obra | – Punto Vert y Punto Brun: no utilizar limpiadores abrasivos / no utilizar productos ácidos o alcalinos. / Craquelé es un tipo de cerámica vidriada caracterizada por microfisuras en la superficie, creadas deliberadamente como un acabado distintivo. Este proceso particular hace que el material sea sensible a los ácidos. para ordinario mantenimiento, se deben evitar los productos descalcificador, ya que pueden opacar la superficie. Proceda de la siguiente manera: 1. Tratamiento previo al rejuntado con FILA MP90, quitamanchas en base disolvente. 2. Rejuntado con lechada a base de cemento, posiblemente no rejuntar en contraste 3. Limpieza al final de la instalación con limpiador FILA CLEANER PRO, detergente neutro, diluir el producto en proporción 1:30 4. Limpieza final con FILA MP90 – Punto Matt y Glossy: no utilizar limpiadores abrasivos, especialmente para acabados brillantes. LECHADA BASE CEMENTO DE GRANO FINO: Ácido tamponado (ej. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL, o similar). Mojar el suelo con agua, diluir el producto 1:5 con agua y viértalo en el suelo. Espere 5 minutos, luego use una almohadilla Scotch Brite blanca y enjuague bien con agua limpia. LECHADA EPOXY: Alcalina detergente (por ejemplo, Fugas soap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Mojar el suelo con agua, diluir el producto 1:5 con agua y verterlo sobre el suelo. espere por 5 minutos, luego use una almohadilla Scotch Brite blanca y enjuague bien con agua limpia. SILICONA: Disolvente para silicona (ej. Remosil). Viértalo directamente sobre la mancha, espere durante 1-2 minutos y elimine la marca con Scotch Brite. PINTURA: Normalmente se puede eliminar con agua, pero si utilizan pinturas a base de resinas o esmaltes particulares, lo mejor es preguntar al fabricante qué disolvente es el más adecuado. |
| limpieza general (instalación) | Punto Vert y Punto Brun: no utilice limpiadores abrasivos / no utilice productos ácidos o alcalinos. Para el mantenimiento ordinario, los productos descalcificador deben evitarse, porque pueden opacar la superficie. Punto Matt y Glossy: no utilizar limpiadores abrasivos, especialmente para acabados brillantes. |
| calibre (medidas reales) | – |

Colores

GLOSSY




Up Blanc



Down Blanc



Up Gris



Down Gris




Up Brun




Down Brun




Up Vert



Down Vert



Up Rose



Down Rose

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Colores


MATT




Up White




Down White




Up Grey




Down Grey




Up Red



Down Red




Up Blue



Down Blue



Up Green



Down Green

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Especificación técnica

| STANDARD | FEATURES | VALUE REQUIRED | PUNTO |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ISO 10545/3 | water absorption | x >10% | 17,0% |
| ISO 10545/4 | breaking strength | Sp > 7,5 min 600 | in conformity |
| ISO 10545/9 | resistance to thermal shock | no visible alteration | unaffected |
| ISO 10545/11 | crazing resistance | no visible alteration | unaffected |
| ISO 10545/13 | resistance to chemical attacks | min B | A – B |
| ISO 10545/14 | stains resistance | class 3 | class 5 |
| LEED CERTIFICATION 4.1 | | | 64% recycled material |
| VOC Emission | | | available upon request |
| Declaration of Contents | | | available upon request |
| SDS | | | available upon request |
| BPD3 | | | available upon request |
| HPD | | | available upon request |

Embalaje

| SIZE | PCS-SQM | PCS-BOX | SQM-BOX | BOX-PAL | KG-BOX | KG-PAL | SQM-PAL |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| punto down 21,1-31,5-1,3 | 15 | 12 | 0,79 | 60 | 15 | 945 | 49,77 |
| punto up 21,1-31,5-1,5 | 15 | 12 | 0,79 | 60 | 15 | 900 | 47,40 |