

Suite
AMBIENTI IN CONNESSIONE

STONE

Shell

Pearly

Vincent

Argent

L'eleganza e le tonalità delle pietre naturali di riferimento si fondono con l'obiettivo progettuale di Suite. Il risultato è un materiale dal gusto sofisticato ma al tempo stesso (seppure) moderno e versatile, di design, dalla superficie materica, piacevole al tatto, vivo e profondo nei dettagli.

The fine, elegant tones of natural stone blend perfectly with the design vision of Suite. The result is a sophisticated material that is simultaneously modern, versatile and design-oriented with a pleasant-to-touch textured surface and exquisite, live details.



LAFENZA
TILE WITH STYLE

Shell

SHELL	code	☒	info
 120x120 - 48"x48"	SHELL6 120 200296	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	SHELL6 12 200300	6,5	N
 90x90 - 36"x36"	SHELL6 90 200534	6,5	N
 60x60 - 24"x24"	SHELL6 60 200538	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	SH PLISSE6 12 200312	6,5	N
 30x30 - 12"x12"	MK.SHELL6 30 200412	6,5	N

Pearly

PEARLY	code	☒	info
 120x120 - 48"x48"	PEARLY6 120 200297	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	PEARLY6 12 200301	6,5	N
 90x90 - 36"x36"	PEARLY6 90 200535	6,5	N
 60x60 - 24"x24"	PEARLY6 60 200539	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	PE PLISSE6 12 200313	6,5	N
 30x30 - 12"x12"	MK.PEARLY6 30 200413	6,5	N



Vincent


VINCENT	code	✕	info
 120x120 - 48"x48"	VINCENT6 120 200295	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	VINCENT6 12 200299	6,5	N
 90x90 - 36"x36"	VINCENT6 90 200533	6,5	N
 60x60 - 24"x24"	VINCENT6 60 200537	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	VI PLISSE6 12 200311	6,5	N
 30x30 - 12"x12"	MK.VINCENT6 30 200410	6,5	N



Argent

ARGENT	code	✕	info
 120x120 - 48"x48"	ARGENT6 120 200294	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	ARGENT6 12 200298	6,5	N
 90x90 - 36"x36"	ARGENT6 90 200532	6,5	N
 60x60 - 24"x24"	ARGENT6 60 200536	6,5	N
 60x120 - 24"x48"	AR PLISSE6 12 200310	6,5	N
 30x30 - 12"x12"	MK.ARGENT6 30 200411	6,5	N



								
			SHELL	PEARLY	VINCENT	ARGENT		
6x120 2.4"x48"		 	SHELL6 BT120 200542	PEARLY6 BT120 200543	VINCENT6 BT120 200541	ARGENT6 BT120 200540		
6x90 2.4"x36"		 	SHELL6 BT90 200546	PEARLY6 BT90 200547	VINCENT6 BT90 200545	ARGENT6 BT90 200544		
6x60 2.4"x24"		 	SHELL6 BT60 200550	PEARLY6 BT60 200551	VINCENT6 BT60 200549	ARGENT6 BT60 200548		
120x32,5 48"x12.8"		 	SHELL6 G120 200554	PEARLY6 G120 200555	VINCENT6 G120 200553	ARGENT6 G120 200552		

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	44,43	30	86,40	1386,28
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	43,83	16	46,08	736,32
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	27,65	32	57,60	901,00
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	36,60	22	53,46	839,70
30x30 - 12"x12" mosaic	rectified	6,5	6	0,54	7,40	48	25,92	369,50

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN 16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			g.a.	g.b.				
SUITE STONE	R10	B	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm1800 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	10 mm*3000 N*
			20 mm*13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE